



Bona Traffic HD Raw

DWUKOMPONENTOWY LAKIER NA BAZIE WODY

Zachowuje wygląd surowego drewna



Bona Traffic HD Raw to produkt, który zapewnia wysoki poziom ochrony podłóg drewnianych. Charakteryzuje się bardzo niskim połyskiem, a na dodatek nadaje podłodze wygląd surowego drewna. Produkt zapewnia niskie ryzyko poślizgu.

Bona Traffic HD Raw wprowadza do świata podłóg lakierowanych produkt jakiego jeszcze nie było, oferując ultramatową powierzchnię, widoczną w ten sam sposób pod każdym kątem. Bona Traffic HD Raw nadaje podłogom wygląd surowego drewna, a także posiada właściwości haptyczne drewna. Dodatkowo produkt posiada wysoki poziom ochrony i właściwości antypoślizgowe, które sprawiają, że świetnie nadaje się do domów z dziećmi i zwierzętami, a także powierzchni komercyjnych. Bona Traffic HD Raw posiada certyfikat EC1PLUS mówiący o bardzo niskiej emisji związków lotnych w pomieszczeniach, co sprawia, że jest bezpieczny dla zdrowia zarówno dla wykonawców jak i użytkowników podłogi.

- Wygląd i właściwości haptyczne surowego drewna
- Lakierowana ochrona o naturalnym wyglądzie
- Łatwy i bezpieczny w aplikacji
- Niskie ryzyko poślizgu



Bona Traffic HD Raw

DWUKOMPONENTOWY LAKIER NA BAZIE WODY

Zachowuje wygląd surowego drewna

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Dwukomponentowy poliuretanowy lakier nawierzchniowy na bazie wody
Zawartość substancji stałych:	~32%
Połysk (60°):	~ 4% (na szkle)
Proporcje mieszania:	1 część utwardzacza na 1 litr Traffic HD Raw lub 0,41l utwardzacza na 4,54l Traffic HD Raw (~8%)
Czas przydatności do użycia:	Maksymalnie 3 godziny w 20°C (krócej jeżeli cieplej)
Rozcieńczenie:	Aby uzyskać dłuższy czas otwarty dodać 4% Bona Retarder.
Czas schnięcia:	Kolejna warstwa: 2-3godziny* Lekkie użytkowanie: 24 godziny* Pełne utwardzenie: 7 dni* * w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej powietrza.
Narzędzia:	Walek Bona 11 mm (mikrofibra)
Zużycie:	8-10 m²/l (100-120g/m²) na warstwę
Bezpieczeństwo:	Lakier: niesklasyfikowany Utwardzacz: sklasyfikowany (patrz karta charakterystyki)
Mycie narzędzi:	Usuń pozostałości materiału z narzędzi przed czyszczeniem przy użyciu minimalnej ilości wody; zaschnięty materiał można usunąć acetonem. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do zużycia:	Lakier: 1 rok od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu. Utwardzacz: 18 miesięcy od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +30°C.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	3 x 4,95l (zawiera utwardzacz)
Certyfikaty:	EMICODE EC1 – niska emisja wewnątrz pomieszczeń GREENGUARD Gold – bardzo niska emisja LZO Afnor; A+ – bardzo niska emisja wewnątrz pomieszczeń DIN 51130 – antypoślizgowość; R9

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.



Bona Traffic HD Raw

DWUKOMPONENTOWY LAKIER NA BAZIE WODY

Zachowuje wygląd surowego drewna

PRZYGOTOWANIE

Upewnij się czy podłoga jest odpowiednio przygotowana do lakierowania, dobrze przeszlifowana, sucha, pozbawiona pyłu szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń.

Doprowadź lakier do temperatury pokojowej, włóż filtr, wstrząśnij pojemnikiem przed użyciem. Optymalne

warunki do lakierowania są pomiędzy 18-25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. Wysoka temperaturę i niska wilgotność powietrza skracają, a niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia lakieru. Temperatura podłogi, powietrza i lakieru nie może spaść poniżej +13°C podczas lakierowania i schnięcia.

SYSTEMY APLIKACJI

Standardowa aplikacja:

1-2x Bona Primer¹

1-2x Bona Traffic HD Raw¹

Kolor:

1x Bona Craft Oil 2K²

2x Bona Traffic HD Raw

wokół pada pod polerką pomaga utrzymać olej na powierzchni.

Uwaga:

Nie zaleca się nakładania więcej niż dwóch pełnych warstw podkładu i/lub lakieru dziennie ze względu na ryzyko nadmiernego pęcznienia drewna. Zapewnić dobrą wentylację podczas suszenia. Złe warunki schnięcia mogą spowodować osłabienie filmu lub pogorszenie przyczepności.

¹ Na powierzchnie należy nałożyć trzy warstwy

² Aby zminimalizować wykwyty po oleju, zaleca się ograniczanie dawki aplikacji. Użycie szmatki owiniętej



Bona Traffic HD Raw

DWUKOMPONENTOWY LAKIER NA BAZIE WODY

Zachowuje wygląd surowego drewna

APLIKACJA

- 1) Wstrząsnąć pojemnikiem lakieru i dodać utwardzacz. Natychmiast ostrożnie wstrząsaj przez 1 minutę. Zużyć przygotowany lakier w ciągu 3 godzin. Przy mieszaniu mniejszych ilości lakieru stosuj się do odpowiedniej proporcji.
- 2) Aplikować za pomocą wałka Bona w ilości 8-10m²/litr (100-120g/m²). Nakładać na przemian w poprzek i wzdłuż słojów drewna, unikając gromadzenia się produktu. Zawsze utrzymuj „mokrą krawędź”, aby uniknąć błędów aplikacji.
- 3) Pozostawić do wyschnięcia przed nałożeniem kolejnych warstw. Zapewnić odpowiednią wentylację.
- 4) W razie potrzeby wykonaj szlifowanie pośrednie przy

użyciu Bona ScradPad lub materiałem ściernym o granulacji P150 (lub drobniejszą). **Uwaga:** Jeżeli czas pomiędzy aplikacją lakieru wynosi dłużej niż 24 godziny, zawsze wymagane jest szlifowanie pośrednie przed kolejną warstwą.

Lekki ruch pieszy można wznowić po 24 godzinach, ale powierzchnia pozostanie podatna na zarysowania i uszkodzenia aż do całkowitego utwardzenia. Pełne utwardzenie uzyskuje się po około 7 dniach. Nie przykrywać ani nie czyścić na mokro powierzchni aż do całkowitego utwardzenia.

PONOWNA APLIKACJA (RECOATING)

Szczegółowe instrukcje dotyczące ponownego lakierowania są dostępne na stronie produktu BonaTraffic

HD pod adresem www.bona.com/pl

PIELĘGNACJA

Szczegółowe instrukcje konserwacji są dostępne zarówno dla konsumentów, jak i komercyjnych użytkowników końcowych na stronie na stronie www.bona.com/pl.

Proszę przekazać kopię odpowiednich instrukcji użytkownikowi końcowemu.



Bona Traffic HD Raw

DWUKOMPONENTOWY LAKIER NA BAZIE WODY

Zachowuje wygląd surowego drewna

WAŻNE!

- Plastyfikatory znajdujące się w materiałach takich jak podkłady dywanowe, nogi i kółka mebli oraz kleje stosowane do mocowania mogą powodować zmiękczenie i odbarwienie powłoki. Kontakt z farbami do włosów lub gumowymi oponami samochodów, rowerów i wózków dziecięcych może spowodować trwałe odbarwienie powierzchni. Stosować środki ochronne lub całkowicie unikać kontaktu.
- Rozlane płyny należy niezwłocznie usuwać. Nienadzorowane wycieki mogą spowodować

kosmetyczne plamy lub uszkodzenie powierzchni. Należy pamiętać, że chociaż lakiery Bona mają na celu zapewnienie szczelnej powłoki, która jest odporna na zużycie, zadrapania, zalanie itp. Żaden system wykończenia powierzchni nie zapobiegnie fizycznemu uszkodzeniu drewna ani nie spowoduje „utwardzenia” podłogi. Wgniecenia w drewnie mogą być spowodowane przez meble, upuszczone przedmioty, pazury psa itp. Należy podjąć kroki, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszczę sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnamy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.